

Epo Epocement SXD 40

Texniki Məlumat Səhifəsi

MƏHSUL HAQQINDA

Xüsusi sement, qum və polimer tərkibli, üfüqi və şaquli səthlərdə dekorativ görüntü yaratmaq üçün nəzərdə tutulmuş məhsuldur. Məhsul AZS 039-2000 (TS 11140/1993) yapışdırıcıların (Hidravlik bağlayıcı) fasad, daxili və xarici məkanlar üçün (b.1.2.4; b.1.2.7; b.1.2.8) tələblərinə cavab verir.

İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ

Bu məhsuldan:

daxili və xarici məkanlarda, divarlarda, tavanlarda, beton ara kəsmələrdə, beton sütunlarda, qara suyaq olan divarlarda dekorativ görünüş yaratmaq üçün istifadə olunur

ÜSTÜNLÜKLƏRİ

birkomponentlidir;

yalnız su ilə qarışdırılır; istifadəsi asandır; dözümlü və

stabildir; qısa zamanda istifadəyə hazır olur

24 saat sonra üzərinə boya məhsulları çəkilə bilər; Tərkibində xlor olmadığı üçün

polad konstruksiyaların korroziyasına səbəb olmur.

İSTİFADƏ QAYDALARI

Səthin hazırlanması. İstifadə olunacaq səthlərin sağlam, quru, dözümlü, tozsuz, təmiz və ölçülərin düzgün olmasına diqqət yetirməli, səth yapışma müqavimətini zəiflədən bütün növ yağ, pas və parafin qalıqlarından, boya və nəm saxlayan maddələrdən tamamilə təmizlənməli və xırda qırıntılar qalmamalıdır. Yaranmış boşluqlar və çatlar qabaqcadan doldurulub təmir olunmalıdır. Qarışıqın hazırlanması. Təmiz bir qabın içərisinə lazımı miqdarda su əlavə edin məhsuldan istifadə olunacaq miqdarda suyun üzərinə əlavə edin. 400-600 dövr/dəq-lik bir mikserlə 3-5 dəqiqə qarışdırılır, 3-5 dəqiqə gözlədikdən sonra təkrar 30 saniyə qarışdırılaraq məhsul hazır vəziyyətə gətirilir. Qarışıqə heç bir digər kimyəvi maddə əlavə etməyin.

“EPO YAPI KIMYA” MMC

Ünvan: Badamdar şos. 27, Bakı, Azərbaycan
Ünvan: Qarabağ, Xocalı rayonu Malibeyli kəndi.
Tel: (+994 12) 345 04 05
Faks: (+994 12) 345 04 06
E-mail: office@cmt.com.az
Web-site: www.epo.com.az

Diqqət: soyuq havada isti və ya ilıq su istifadə olunmalıdır. 1 kq Epo Epocement SXD 40 məhsuluna 0,32-0,35 litr təmiz su əlavə edərək qarışdırın (Su nisbəti havanın temperaturundan asılı olaraq dəyişə bilər).

Tətbiqi. Lazım olan miqdarda toz və su nisbəti götürün yuxarıda qeyd olunan qaydada məhsulu qarışdırın hazır tətbiq halına gətirin. Tətbiq olunacaq səth yuxarıda qeyd olunduğu kimi tətbiq hazır vəziyyətə gətirilibsə hazır məhsuldan dekorla 4-5mm qalınlıqda çəkilir daha sonra tükü vərdenəni istədiyiniz istiqamətdə hərəkət etdirin və istədiyiniz dekorativ görkəmi alın.

Təvsiyələr. İstifadə olunan səthdə dəliklər və çatlar olmamalıdır. İstifadə olunan səth 15 dəqiqə müddətində nəm olmalıdır. Quru və su hopma qabiliyyəti çox olan səthlərdə bu müddət 30 dəqiqə olmalıdır. İstifadədən sonra bütün alətlər və ləvazimatlar su ilə təmizlənməlidir. Sərtləşdikdən sonra ancaq mexaniki yolla səthdən təmizlənilir.

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏR

Məhsulun tərkibi	xüsusi sement, qum və kimyəvi əlavələr
Rəngi	boz
Təzyiqə dözümlülüyü: Qopma müqaviməti	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
Su / toz nisbəti	8-8.75 l su / 25 kq quru qarışıq
Qarışıqın həcm kütləsi	2,14 kq / L
Qopma müqaviməti: 28 gündən sonra	$\geq 0,50 \text{ N/mm}^2$
İstifadə temperaturu	+50C - +320C
Səthə çəkilmə müddət	
<i>Son quruma müddəti</i>	24 saat
Qablaşdırma	25kq kağız kisələrdə

“EPO YAPI KIMYA” MMC

Ünvan: Badamdar şos. 27, Bakı, Azərbaycan
Ünvan: Qarabağ, Xocalı rayonu Malıbəyli kəndi.
Tel: (+994 12) 345 04 05
Faks: (+994 12) 345 04 06
E-mail: office@cmt.com.az
Web-site: www.epo.com.az

SƏRFİYYAT

Tətbiq olunan səthin hamarlığından aslı olaraq dəyişə bilər.

ZƏMANƏT VƏ TEXNİKİ DƏSTƏK

Texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;

"**EPO YAPI KIMYA**" şirkəti məhsulun keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə görə məsuliyyət daşıyır;

Şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər

tərəfindən təlimatdan kənar istifadə halları zamanı yarana biləcək problemlərə görə "**EPO YAPI KIMYA**"

şirkəti məsuliyyət daşımır;

Şirkət elmi-texniki inkişafı ilə bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;

Texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün "**EPO YAPI KIMYA**" şirkətinə müraciət edin!

"EPO YAPI KIMYA" MMC

Ünvan: Badamdar şos. 27, Bakı, Azərbaycan

Ünvan: Qarabağ, Xocalı rayonu Malıbəyli kəndi.

Tel: (+994 12) 345 04 05

Faks: (+994 12) 345 04 06

E-mail: office@cmt.com.az

Web-site: www.epo.com.az