

Epotec U-100

Texniki Məlumat Səhifəsi

MƏHSUL HAQQINDA

Sement əsaslı, məhsulun istifadə imkanlarını artıran qatqılarla zəngin, yüksək yapışma qabiliyyətinə malik, incə, ağ rəngli, son qat üzlük suvaq qarışığıdır. TS 13687 standartına uyğundur.

İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ

Bu məhsuldan:

binaların daxilində və xaricində tavan və divarların suvanmasında son qat üzlük suvağı kimi; beton, qazbeton, kərpic, briket (kərpic şəklidə preslənmiş kömür, torf, filiz), mişar daşı, arakəsmə gips tavaları və digər hörgü materiallarından tikilmiş, binaların fasadlarının, daş hasarların A 2B astar suvağı ilə suvanmış, yaxud qara suvağın üzərindən incə suvaq kimi istifadə olunur.

ÜSTÜNLÜKLƏRİ

U 100 üzlük düz, hamar, qüsursuz və parlaq səth əmələ gətirir;
tozlanma ehtimalı yoxdur;
ekoloji cəhətdən təmizdir;
insan orqanizmi üçün zərərsizdir;
rahat hazırlanır və tətbiq olunur;
PVA yapışqanları və digər əlavələr qatılmır;
istifadə zamanı yerə tökülmür, ustaya estetik zövq verir;
çatlamır;
möhkəm və elastikdir.

İSTİFADƏ QAYDALARI

Səthin hazırlanması. İstifadə olunacaq səthlərin sağlam, quru, təmiz və ölçülərin düzgün olmasına diqqət etməli, səth yapışma müqavimətini zəiflədən hər növ yağ və parafin qalıqlarından tamamilə təmizlənməlidir. Üzlük çəkilməzdən əvvəl səth A 250 astar və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli təmir qarışığı ilə suvanmalıdır. Eyni zamanda istifadə olunacaq səth əvvəlcədən su və ya Binderlə astarla və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli məhsulla nəmləndirilməlidir

“EPO YAPI KIMYA” MMC

Ünvan: Badamdar şos. 27, Bakı, Azərbaycan
Ünvan: Qarabağ, Xocalı rayonu Malibeyli kəndi.
Tel: (+994 12) 345 04 05
Faks: (+994 12) 345 04 06
E-mail: office@cmt.com.az
Web-site: www.epo.com.az

Qarışığın hazırlanması. 20 kq-lıq U 100 üzlüyünü 9-9.5 litr suya səpin və 3-4 dəqiqə gözlədikdən sonra, suda tam qarışana kimi qarışdırıcı və ya əl aləti ilə qarışdırın. Üzlük qarışıq suda tam qarışdıqdan sonra ona yenidən əlavə olaraq quru qarışıq və su qatmayın.

Tətbiqi. Hazır U 100 üzlük qarışığını A 250 astarla suvanmış divar səthinə və ya tavana mala ilə çəkin. Hazırlanmış qarışığı 80-100 dəqiqə ərzində işlədin. İstifadə müddəti keçmiş və ya qabıq bağlamış qarışıq istifadəyə yararsızdır.

Təvsiyələr. Üzlük qarışıq istifadə olunarkən mühitin və səthin temperaturu minimum $+5^{\circ}\text{C}$ olmalıdır. İstifadə olunan mühitin temperaturu $+5^{\circ}\text{C}$ -dən aşağı və $+30^{\circ}\text{C}$ -dən yuxarıdırsa, lazımi temperatur təmin edilməlidir. İsti ($+30^{\circ}\text{C}$ -dən yuxarı), yağışlı və küləkli havalarda istifadə olunmamalıdır. Qarışığın hazırlandığı bidon və avadanlıqlar təmiz olmalıdır. Çirklənmiş qab və alətlər qarışığın istifadə müddətini qısaldaraq məhsulun keyfiyyətinə mənfi təsir göstərə bilər. Avadanlıq və alətləri istifadədən sonra dərhal su ilə yuyub təmizləmək tövsiyə olunur. Tətbiq zamanı polad malanın yaratdığı izlərin qalmamasına diqqət yetirilməlidir.

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏR

Rəngi	ağ
İstifadə temperaturu	$+50^{\circ}\text{C} \div +300^{\circ}\text{C}$
Minimum tətbiq qalınlığı	1 mm
İstifadə müddəti	80-100 dəqiqə
Donma (bərkimə) müddəti	300-320 dəqiqə
Su/toz	9 -9.5 litr su /20 kq gips
Quruma müddəti	təqribən 2 gün
Möhkəmlilik həddi: əyilmədə sıxılmada	2,4 MPa 9,6 MPa
Quru halda məhsulun tökmə sıxlığı İstifadəyə hazır məhlulun sıxlığı	1.2 kq/ litr 1,6 kq/ litr
Səthin müqaviməti	65 Shore D
Qablaşdırma	20 kq-lıq 2 və ya 3 qatı kraft kağızı və 1 qatı polietilendən ibarət 20 kq-lıq kisələrdə

“EPO YAPI KIMYA” MMC

Ünvan: Badamdar şos. 27, Bakı, Azərbaycan
 Ünvan: Qarabağ, Xocalı rayonu Malibeyli kəndi.
 Tel: (+994 12) 345 04 05
 Faks: (+994 12) 345 04 06
 E-mail: office@cmt.com.az
 Web-site: www.epo.com.az

SƏRFİYYAT

U 100 üzlük qarışığından istifadə zamanı 1 mm qalınlığında hamar və düzgün səth əldə etmək üçün 1,7 kq məhsul sərf olunur. 1 kisə U 100 üzlük seiment qarışığı 11 m² hamar səth almaq üçün kifayət edir.

SAXLANMA MÜDDƏTİ VƏ QAYDASI

Paketlənmiş kisələr döşəməyə toxunmamaq şərti ilə qapalı yerlərdə, taxta altlıqlar üzərində, bir-birinin üzərində maksimum 10 ədəd olmaqla, quru anbarlarda 6ay saxlanıla bilər.

XƏBƏRDARLIQLAR

istifadə olunan suyun və qabların təmiz olmasına xüsusi diqqət edin;

məhsula sudan başqa heç bir maddə qatmayın;

PVA qatmayın;

yuxarıdakı göstəricilər +23°C±2°C temperatur və 50% +5% rütubətli şəraitdə aparılan laboratoriya sınaqları nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

ZƏMANƏT VƏ TEXNİKİ DƏSTƏK

texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;

“EPO YAPI KIMYA” şirkəti məhsulun keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə görə məsuliyyət daşıyır;

şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə halları zamanı yarana biləcək problemlərə görə

“EPO YAPI KIMYA” şirkəti məsuliyyət daşımır;

şirkət elmi-texniki inkişafı ilə bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;

texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “EPO YAPI KIMYA” şirkətinə müraciət edin!

“EPO YAPI KIMYA” MMC

Ünvan: Badamdar şos. 27, Bakı, Azərbaycan
Ünvan: Qarabağ, Xocalı rayonu Malibeyli kəndi.
Tel: (+994 12) 345 04 05
Faks: (+994 12) 345 04 06
E-mail: office@cmt.com.az
Web-site: www.epo.com.az